

# setta<sup>®</sup> PROFESSIONAL DÜNNSCHICHTLASUR

## Einfach besser.

### WERKSTOFF:

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta Professional Dünnschichtlasur, ist eine aromatenfreie Alkydharz-Dünnschichtlasur, seidenglänzend, nur für außen.

#### EIGENSCHAFTEN:

setta Professional Dünnschichtlasur hat sehr gute Verarbeitungseigenschaften, schützt vor UV-Strahlen, ist wasserabweisend, feuchtigkeitsregulierend, fungizide Wirksamkeit gegen den Befall von holzverfärbenden Pilzen und in großer Farbtonvielfalt lieferbar.

#### ANWENDUNG:

setta Professional Dünnschichtlasur ist eine Kompakt-Dünnschichtlasur auf Alkydharz-Basis seidenglänzend, für Holz, außen (wirksam gegen den Befall von holzverfärbenden Pilzen). Ideal einsetzbar für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile. Bitte beachten Sie, dass farblose Lasuren keinen UV-Schutz bieten, deshalb Holz außen nur mit pigmentierten Lasuren beschichten.

#### GEBINDE:

1 L, 2,5 L, 5 L

#### FARBTÖNE:

Farblos, Eiche hell, Eiche dunkel, Nussbaum, Silbergrau, Antikgrau, Ebenholz, Eiche Antik, Opalweiß, Signalrot, Mahagoni, Palisander, Russischgrün, Olivgrün, Altkiefer, Kiefer, Teak, Sommerblau, Esche.

#### VERARBEITUNG:

##### Streichen und Rollen:

Die Verarbeitung sollte vorzugsweise durch Streichen oder Rollen mit speziellen Lasurrollen erfolgen. Das Produkt vor Gebrauch aufrühren.

#### VERDÜNNUNG:

aromatenfreie Verdünnung

#### WERKZEUG:

Spezielle Lasurrollen

#### REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Aromatenfreie Verdünnung

#### GEFSTOFFV:

Entzündlich. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.** Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Enthält:** Dichlofluanid, Ethylmethylketoxim, Fettsäuren, C6-C19, verzweigt, Kobaltsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

#### VBF:

#### GISBAU-CODE:

M-BAO



**Aromatenfreie Alkydharz-Dünnschichtlasur, seidenglänzend, nur für außen**

### BESONDERE HINWEISE:

Maximal zulässige Holzfeuchte im Außenbereich bei Laubhölzern im Mittel 12 % und bei Nadelhölzern im Mittel 15 %. Die Grundsätze des konstruktiven Holzschutzes sind zu beachten, sie sind Voraussetzung für einen optimalen Holzschutz mit Beschichtungstoffen.

#### Holzflächen sind Wartungsflächen:

Regelmäßige Kontrolle und Wartung von beschichteten Holzbauteilen ist notwendig, um Schäden des Bauteils und/oder des Anstrichfilms zu vermeiden. Wir empfehlen daher, beschichtete Holzbauteile einer ständigen qualifizierten Beurteilung zu unterziehen und auftretende Mängel an dem Bauteil bzw. an dem Anstrichfilm sofort fachgerecht zu beseitigen. Aromatenfreie Lackqualitäten nicht mit aromatenhaltigen Lackfarben vermischen. Bei optisch zusammenhängenden Bauteilen (z.B. Zarge/Türblatt) auf Chargengleichheit achten.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verband Farbe und Gestaltung GmbH  
Eupener Straße 70  
D-50933 Köln  
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0  
<http://www.vfg.net> und [www.setta.de](http://www.setta.de)  
E-Mail: [info@vfg.net](mailto:info@vfg.net) und [info@setta.de](mailto:info@setta.de)

## SETTA PROFESSIONAL DÜNNSCHICHTLASUR

ANGABEN ZUM VERBRAUCH:		SPRITZTECHNIK			
	STREICHEN	ROLLEN	HOCHDRUCK	AIRLESS	NIEDERDRUCK
Verdünnungsmengen in Volumen %					
Verbrauchsmengen ml/m <sup>2</sup> /Anstrich	ca. 70 ml/m <sup>2</sup>	ca. 70 ml/m <sup>2</sup>			

HINWEISE ZUM SPRITZVERFAHREN:					
	-DÜSE	SPRITZWINKEL	DRUCK BAR	KREUZGÄNGE	KONSISTENZ
Hochdruck					
Niederdruck					
Airless					

TROCKNUNGSWERTE				
	STAUBTROCKEN	GRIFFEST	ÜBERSTREICHBAR	DURCHGETROCKNET
Nach Stunden*	CA. 3 STUNDEN	CA. 10 STUNDEN	CA. 16 STUNDEN	CA. 72 STUNDEN

BESCHICHTUNGSaufbau	
<p><b>Nicht oder begrenzt maßhaltige Holzbauteile</b> Grund-, Zwischen- und Schlußbeschichtung mit setta Professional Dünnschichtlasur</p> <p><b>Bitte beachten:</b> Im Einzelfall ist mit dem Auftraggeber zu vereinbaren, ob chemische Holzschutzmaßnahmen vorgenommen werden sollen.</p>	<p><b>Vorarbeiten Holzflächen:</b> Neue Holzbauteile in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen, Holzinhaltsstoffe wie z.B. Harze und Harzgallen entfernen. Vergraute, verwitterte Holzoberflächen bis auf das gesunde, tragfähige Holz abschleifen, gründlich reinigen, Kanten runden. <b>Altbeschichtungen</b> auf Tragfähigkeit prüfen und nicht tragfähige Schichten entfernen. Festhaftende Lasuren anschleifen, reinigen und auf Verträglichkeit mit setta Professional Dünnschichtlasur prüfen. Neue Holzbauteile oder rohe Holzstellen, außen, bei Hölzern der Resistenzklasse 3-5, sind mit setta Professional Imprägniergrund zu imprägnieren.</p>
<p><b>Dichte:</b> Ca. 0,88 g/ccm (produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten)</p>	<p><b>Untergrundvorbehandlung:</b> <b>Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.</b></p>
<p>*Bei inhaltsstoffreichen Hölzern und nasskalter Witterung muss mit Trocknungsverzögerungen gerechnet werden.</p>	
<p><b>Lagerung:</b> Im geschlossenen Originalgebinde bei kühler, trockener Lagerung mindestens 12 Monate.</p>	

