

setta[®] CLASSIC W FENSTER-VENTILACK

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta classic W Fenster-Ventilack ist ein Fensterlack seidenglänzend, wasser-
verdünnbar

Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie:

Dispersionslack, Acryldispersion, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Wasser, Glykole, Additive

EIGENSCHAFTEN:

setta classic W Fenster-Ventilack ist wasserverdünnbar, umweltschonend, leicht zu verarbeiten, hat eine hohe Deckfähigkeit, sichere Kantenabdeckung, ist blockfest nach den Empfehlungen des Ift Roseheim RL4, hat eine hohe Wetterbeständigkeit, ist diffusionsfähig und nicht vergilbend

ANWENDUNG:

setta classic W Fenster-Ventilack ist zu verwenden für Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich von maßhaltigen Bauteilen innen und außen. Speziell für Holzfenster.

GEBINDE:

1 L, 2,5 L

FARB-TÖNE:

WEIß

VERARBEITUNG:

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG AUFRÜHREN.

Physikalische Daten:

Glanzgrad: seidenglänzend
Dichte: 1,24 g/ml
Viskosität: 2000-2500 mPa-s
Ergieblichkeit: 8-10 m²/Liter
Verarbeitungstemp.: mindestens + 7°C

Streichen und Rollen: Verarbeitungsfertig eingestellt, falls erforderlich mit Wasser verdünnen.

Hochdruckspritzen:

3-4 bar, Düse 1,7 mm, ca. 40 sec. im 4 mm Auslaufbecher

HVLP:

Druck: Airless 80 bar, Luft 60 bar Viskosität: ca. 40-50 sec. Im 4 mm Auslaufbecher, Düse 2 - 2,2 mm

Airless-Spritzen:

Unverdünnt. Viskosität bei Bedarf mit bis zu 5 % Wasser einstellen. Düse 0,011-0,015 inch. Spritzwinkel, je nach Untergrund, bis 50°. Materialdruck: 100-130 bar (Orientierungsdaten, geräteabhängig)

Alle Spritzdaten sind ca. Werte. Genaue Werte bitte vor Ort ermitteln. Siehe auch Angaben der Spritzgerätehersteller.

VERDÜNNUNG:

Mit Wasser verdünnbar

WERKZEUG:

Pinself, Spritzgeräte

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Sofort mit Wasser evtl. etwas Netzmittel, z.B. Pril, zugeben. Die kurze Antrocknungszeit von wasserverdünnbaren Anstrichstoffen verlangt eine Zwischenreinigung der Werkzeuge, insbesondere bei Arbeitspausen.

GEFSTOFFV:

VBF: ENTFÄLLT

GISBAU-CODE: M-LW01



Wasserverdünnter, seidenglänzender Eintopf-Fensterlack

BESONDERE HINWEISE:

Lagerfähigkeit: Kühl, trocken und frostfrei in der Originalverpackung mind. 1 Jahr.

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter 8°C

Luftfeuchte: < 80% relative Luftfeuchtigkeit

Untergrundbeschaffenheit: Maximale zulässige Holzfeuchte darf 15 % nicht überschreiten. Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. VOB Teil C DIN 18363 Abs. 3 beachten. Bei unbekanntem oder nicht genannten Untergründen empfehlen wir einen Probeanstrich.

Bei Kontakt mit weichmacherhaltigen Produkten (Tür- und Fensterdichtungen, Vinyltapeten etc.) ist die Unbedenklichkeit des Dichtprofilherstellers einzuholen bzw. ein Probeanstrich notwendig.

In schwierigen Fällen bitte vor Beginn der Arbeiten Rücksprache mit unserem technischen Außendienst halten.

Während der Verarbeitung und der Trocknungsphase für gute Be- und Entlüftung sorgen.

Bei unzureichender Belüftung und/oder Verarbeitung der Materialien im Spritzverfahren Atemschutzgerät anlegen.

Niedrige Temperaturen und/oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken.

Untergrund auf Tragfähigkeit für Anstriche prüfen. Lose Altanstriche entfernen, alte tragfähige Lackanstriche mit Anlauger reinigen und anschleifen.

Holzflächen sind Wartungsflächen:

Regelmäßige Kontrolle und Wartung von beschichteten Holzbauteilen ist notwendig, um Schäden des Bauteils und/oder des Anstrichfilms zu vermeiden. Wir empfehlen daher, beschichtete Holzbauteile einer ständigen qualifizierten Beurteilung zu unterziehen und auftretende Mängel an dem Bauteil bzw. an dem Anstrichfilm sofort fachgerecht zu beseitigen.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
http://www.vfg.net und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

SETTA CLASSIC W FENSTER-VENTILACK

ANGABEN ZUM VERBRAUCH:		SPRITZTECHNIK			
	STREICHEN	ROLLEN	HOCHDRUCK	AIRLESS	NIEDERDRUCK
Verdünnungsmengen in Volumen %			max. 10 %		max. 10 %
Verbrauchsmengen ml/m ² /Anstrich	ca. 80-100 ml/m ²	ca. 80-100 ml/m ²	-	-	-

HINWEISE ZUM SPRITZVERFAHREN:					
	-DÜSE	SPRITZWINKEL	DRUCK BAR	KREUZGÄNGE	KONSISTENZ
Hochdruck	1,7 mm	-	3-4		Ca. 40 sec. Im 4 mm Auslaufbecher
Niederdruck	1,9 mm	-	0,5		
Airless	0,011-0,015 inch.	bis 50°	100-130		Liefervisk.

TROCKNUNGSWERTE BEI 20°C UND 60 % REL. LUFTFEUCHTIGKEIT				
	STAUBTROCKEN	GRIFFEST	ÜBERSTREICHBAR	DURCHGETROCKNET
Nach Stunden	ca. 20—30 Min.	ca. 2 Stunden	ca. 3—4 Stunden	ca. über Nacht

BESCHICHTUNGS-AUFBAU																																										
<p>Nicht auf Flächen mit stehendem Wasser bzw. Dauernassbelastung einsetzen.</p> <p>Sicherheitshinweise Kennzeichnung: entfällt Produktcode: M-LW 01 Abfallschlüssel: 08 01 20</p> <p>Sicherheitsdatenblatt beachten.</p> <p>Nicht in die Hände von Kindern und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Aerosol (Spritznebel) nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.</p>		<p>Untergrundvorbehandlung/Untergrundbeschaffenheit/Anstrichaufbau</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Untergrund</th> <th>Einsatz</th> <th>Vorbe- handlung</th> <th>Imprä- gierung</th> <th>Grund- Beschichtung</th> <th>ZWB</th> <th>SLB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Holz maßhaltig und begrenzt</td> <td>außen BFS 3 und 18</td> <td>reinigen, schleifen</td> <td>setta Imprägnier- grund</td> <td>setta classic W Fenster- Ventilack*</td> <td>setta classic W Fenster- Ventilack (entfällt bei begrenzt maßhaltigen Bauteilen)</td> <td>setta classic W Fenster- Ventilack</td> </tr> <tr> <td>Holz maßhaltig und begrenzt maßhaltig</td> <td>innen</td> <td>reinigen, schleifen</td> <td></td> <td>setta classic W Fenster- Ventilack 10% verdünnt*</td> <td>setta classic W Fenster- Ventilack</td> <td>setta classic W Fenster- Ventilack</td> </tr> <tr> <td>Holz und Holzwerkstoffe nicht maßhaltig</td> <td>außen siehe TM settamix Hausfarbe</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Altanstriche</td> <td>Innen/ Außen</td> <td>Anschleifen mit feinem Schleifpapier, anlaugen</td> <td></td> <td>setta classic W Allgrund</td> <td>setta classic W Fenster- Ventilack</td> <td>setta classic W Fenster- Ventilack</td> </tr> </tbody> </table>						Untergrund	Einsatz	Vorbe- handlung	Imprä- gierung	Grund- Beschichtung	ZWB	SLB	Holz maßhaltig und begrenzt	außen BFS 3 und 18	reinigen, schleifen	setta Imprägnier- grund	setta classic W Fenster- Ventilack*	setta classic W Fenster- Ventilack (entfällt bei begrenzt maßhaltigen Bauteilen)	setta classic W Fenster- Ventilack	Holz maßhaltig und begrenzt maßhaltig	innen	reinigen, schleifen		setta classic W Fenster- Ventilack 10% verdünnt*	setta classic W Fenster- Ventilack	setta classic W Fenster- Ventilack	Holz und Holzwerkstoffe nicht maßhaltig	außen siehe TM settamix Hausfarbe						Altanstriche	Innen/ Außen	Anschleifen mit feinem Schleifpapier, anlaugen		setta classic W Allgrund	setta classic W Fenster- Ventilack	setta classic W Fenster- Ventilack
Untergrund	Einsatz	Vorbe- handlung	Imprä- gierung	Grund- Beschichtung	ZWB	SLB																																				
Holz maßhaltig und begrenzt	außen BFS 3 und 18	reinigen, schleifen	setta Imprägnier- grund	setta classic W Fenster- Ventilack*	setta classic W Fenster- Ventilack (entfällt bei begrenzt maßhaltigen Bauteilen)	setta classic W Fenster- Ventilack																																				
Holz maßhaltig und begrenzt maßhaltig	innen	reinigen, schleifen		setta classic W Fenster- Ventilack 10% verdünnt*	setta classic W Fenster- Ventilack	setta classic W Fenster- Ventilack																																				
Holz und Holzwerkstoffe nicht maßhaltig	außen siehe TM settamix Hausfarbe																																									
Altanstriche	Innen/ Außen	Anschleifen mit feinem Schleifpapier, anlaugen		setta classic W Allgrund	setta classic W Fenster- Ventilack	setta classic W Fenster- Ventilack																																				
<p>Entsorgung: Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Nicht voll ausgehärtete Reste Sonderabfallsammler oder Problemstoffsammelstelle übergeben. Abfallschlüssel: 08 01 20</p>		<p>* Zum Isolieren wasserlöslicher Holzinhaltstoffe; techn. Merkblatt setta Aqua Haft- und Sperrgrund beachten</p> <p>* Tropische Hölzer ggf. mit setta Grundfestiger grundieren/isolieren.</p>																																								

